



Suedine Canelado

Código
1501

	Padrão	Tolerância
Largura (mt):	1,80	+/- 2 cm
Gramatura (g/m ²):	200	+/- 5%
Rendimento (m/lg):	2,78	-
Alt. Dimensional:		
Comprimento:	-13%	+/- 2 cm
Largura:	-10%	+/- 2 cm
Torção Máxima:	4%	-

Composição
100% Algodão

Simbologia



Recomendações Adicionais

- * Recomendamos que os pontos de overlock (chuleado) 504 deve ser utilizado apenas para costuras de limpeza.
- * Ponto 401 (Ponto corrente) é para costuras de friso, viés e rebatimento de elástico.
- * A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro).
- * Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta contante ou áspera é necessário trocá-las.
- * Usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- * Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- * Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- * Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- * Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

SUEDINE CANELADO				
MÁQUINA	TIPO DE PONTO	AGULHA - NM	LINHA - COMPOSIÇÃO	PONTOS/CM (MÍNIMO)
Reta	301	FFG/SAN 10 (ponta bola fina) 65	Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster coreyarn	5,0
			Bobina: 24 a 30 tex, 100% poliéster coreyarn	
Overlock (3 fios)	504	FFG/SAN 10 (ponta bola fina) 65	Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster coreyarn	5,0
			Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster coreyarn	
Overlock (4 fios)	514	FFG/SAN 10 (ponta bola fina) 65	Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster coreyarn	5,0
			Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster coreyarn	
Cobertura (Galoneira)	406, 407, 602, 605	FFG/SAN 10 (ponta bola fina) 65	Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster coreyarn	4,5
			Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster coreyarn	
Ponto corrente	401	FFG/SAN 10 (ponta bola fina) 65	Agulha: 24 a 30 tex, 100% poliéster coreyarn	4,5
			Looper: 24 a 30 tex, 100% poliéster coreyarn	

Recomendações Gerais

- * Materiais com elastano devem ser enfraldados para descansar por 48 horas.
 - * No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
 - * Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
 - * Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- * Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
 - * Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
 - * Desenrole o tecido de maneira branda
 - * Preserve as etiquetas do fornecedor
 - * Preserve a embalagem protetora até o final da peça
 - * Mantenha cores claras e escuras separadas
 - * Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0**47) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA