

	Padrão	Tolerância
Largura (mt):	<b>1,65</b>	+/- 2 cm
Gramatura (g/m <sup>2</sup> ):	<b>260</b>	+/- 5%
Rendimento (m/lg):	<b>2,33</b>	-
Alt. Dimensional:		
Comprimento:	<b>-7%</b>	+/- 2 cm
Largura:	<b>-7%</b>	+/- 2 cm
Torção Máxima:	<b>4%</b>	-

**Composição**  
57% Poliéster, 43% Algodão

**Simbologia**



**Recomendações Adicionais**

- \* Ponto 301 reta: Somente para pesponto, bolso e acabamento em costuras que não exijam muita elasticidade.
- \* Ponto 401 (Ponto corrente): somente para costuras de friso e rebatimento de elástico.
- \* A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro).
- \* Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta contante ou áspera é necessário trocá-las.
- \* Usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- \* Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- \* Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- \* Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- \* Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

MALHA DENVER - 1605				
MÁQUINA	TIPO DE PONTO	AGULHA - NM	LINHA - COMPOSIÇÃO	PONTOS/CM (MÍNIMO)
Reta	301	FG/SUK (ponta bola média) 70	Agulha: 24 a 27 tex, 100% poliéster	5,0
			Bobina: 24 a 27 tex, 100% poliéster	
Overlock (4 fios)	514	FG/SUK (ponta bola média) 70	Agulha: 24 a 27 tex, 100% poliéster	5,0
			Looper: 24 a 27 tex, 100% poliéster	
Cobertura (Galoneira)	406, 407, 602, 605	FG/SUK (ponta bola média) 70	Agulha: 24 a 27 tex, 100% poliéster	4,5
			Looper: 24 a 27 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Ponto corrente	401	FG/SUK (ponta bola média) 70	Agulha: 24 a 27 tex, 100% poliéster	4,5
			Looper: 24 a 27 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	

**Recomendações Gerais**

- \* Materiais com elastano devem ser enfraldados para descansar por 48 horas.
  - \* No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
    - \* Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
    - \* Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- \* Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
  - \* Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
    - \* Desenrole o tecido de maneira branda
    - \* Preserve as etiquetas do fornecedor
  - \* Preserve a embalagem protetora até o final da peça
    - \* Mantenha cores claras e escuras separadas
  - \* Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

**NCA TÊXTIL LTDA.**

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0\*\*47) 354-0199 / Fax: (0\*\*47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA