

	NCM	Padrão	Tolerância
	60062200		
Largura (mt): Tub.	0,92		+/- 2 cm
Gramatura (g/m ²):	150		+/- 5%
Rendimento (m/lg):	3,62		-
Alt. Dimensional:			
Comprimento:	-8%		+/- 2 cm
Largura:	-7%		+/- 2 cm
Torção Máxima:	5%		-

Composição/Cores Lisas

100% Algodão


Composição/Mescla - Variante 38

88% Algodão, 12% Poliéster

Composição/Mescla Banana - Variante 149

98% Algodão, 2% Poliéster

Simbologia



Recomendações Adicionais

* Ponto fixo 301: deve ser usado somente em costuras de pesponto ou bolsos que não necessitem de elasticidade.

* Ponto 401 (Ponto corrente): deve ser utilizado somente em costuras de pesponto ou friso.

* A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro).

* Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta contante ou áspera é necessário trocá-las.

* Usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).

* Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.

* Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.

* Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.

* Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

MÁQUINA	TIPO DE PONTO	AGULHA - NM	LINHA - COMPOSIÇÃO	PONTOS/CM (MÍNIMO)
Reta	301	SAN 10 XS FFG (ponta bola fina) 65	Agulha: 21 a 27 tex, 100% poliéster	5,0
			Looper: 21 a 27 tex, 100% poliéster	
Overlock (3 fios)	504	SAN 10 XS FFG (ponta bola fina) 65	Agulha: 21 a 27 tex, 100% poliéster	5,0
			Looper: 21 a 27 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Overlock (4 fios)	514	SAN 10 XS FFG (ponta bola fina) 65	Agulha: 21 a 27 tex, 100% poliéster	5,0
			Looper: 21 a 27 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Cobertura (Galoneira)	406, 407, 602, 605	SAN 10 XS FFG (ponta bola fina) 65	Agulha: 21 a 27 tex, 100% poliéster	5,0
			Looper: 21 a 27 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Ponto corrente	401	SAN 10 XS FFG (ponta bola fina) 65	Agulha: 21 a 27 tex, 100% poliéster	5,0
			Looper: 21 a 27 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	

Recomendações Gerais

* Materiais com elastano devem ser enfraldados para descansar por 48 horas.

* No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.

* Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).

* Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.

* Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.

* Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural

* Desenrole o tecido de maneira branda

* Preserve as etiquetas do fornecedor

* Preserve a embalagem protetora até o final da peça

* Mantenha cores claras e escuras separadas

* Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0**47) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA