

NCM

Consultar

| | Padrão | Tolerância |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Largura (mt): | 1,82 | +/- 2 cm |
| Gramatura (g/m ²): | 155 | +/- 5% |
| Rendimento (m/lg): | 3,54 | - |
| Alt. Dimensional: | | |
| Comprimento: | -6% | +/- 2 cm |
| Largura: | -5% | +/- 2 cm |
| Torção Máxima: | 5% | - |

Composição

Consultar conforme listra escolhida

Simbologia



Recomendações Adicionais

- * Ponto 301 reta: Somente para pesponto, bolso e acabamento em costuras que não exijam muita elasticidade.
- * Ponto (401) Ponto corrente: Friso e viés.
- * A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro).
- * Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta contante ou áspera é necessário trocá-las.
- * Usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- * Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- * Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- * Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- * Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

| MÁQUINA | TIPO DE PONTO | AGULHA - NM | LINHA - COMPOSIÇÃO | PONTOS/CM (MÍNIMO) |
|-----------------------|--------------------|--|--|--------------------|
| Reta | 301 | SAN 10 XS FFG (Ponta bola fina) 60 a 65 | Agulha: 21 a 27 tex, 100% poliéster | 5,5 |
| | | | Bobina: 21 a 27 tex, 100% poliéster | |
| Overlock (3 fios) | 504 | SAN 10 XS FFG (Ponta bola fina) 60 a 65 | Agulha: 21 a 27 tex, 100% poliéster | 5,0 |
| | | | Looper: 21 a 27 tex, 100% poliéster | |
| Overlock (4 fios) | 514 | SAN 10 XS FFG (Ponta bola fina) 60 a 65 | Agulha: 21 a 27 tex, 100% poliéster | 5,0 |
| | | | Looper: 21 a 27 tex, 100% poliéster | |
| Cobertura (Galoneira) | 406, 407, 602, 605 | SAN 10 XS FFG (Ponta bola fina) 60 a 65 | Agulha: 21 a 27 tex, 100% poliéster | 5,0 |
| | | | Looper: 24 a 27 tex, 100% poliéster ou fio texturizado | |
| Ponto corrente | 401 | SAN 10 XS FFG (Ponta bola fina) 60 a 65 | Agulha: 21 a 27 tex, 100% poliéster | 5,0 |
| | | | Looper: 24 a 27 tex, 100% poliéster ou fio texturizado | |

Recomendações Gerais

- * Materiais com elastano devem ser enfraldados para descansar por 48 horas.
 - * No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
 - * Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
 - * Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- * Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
 - * Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
 - * Desenrole o tecido de maneira branda
 - * Preserve as etiquetas do fornecedor
 - * Preserve a embalagem protetora até o final da peça
 - * Mantenha cores claras e escuras separadas
 - * Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0**47) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA