

NCM
60063220

| | Padrão | Tolerância |
|--------------------------------|-------------|------------|
| Largura (mt): | 1,65 | +/- 2 cm |
| Gramatura (g/m ²): | 170 | +/- 5% |
| Rendimento (m/lg): | 3,57 | - |
| Solidez a Úmido: | 4 | |
| Comprimento: | -10% | +/- 2 cm |
| Largura: | -9% | +/- 2 cm |
| Torção Máxima: | 5% | - |

Composição

52% Poliéster, 48% Algodão

Simbologia



Recomendações Adicionais

- 1 - O ponto 301 Reta: para aplicação de bolso e pesponto;
- 2 - O ponto 301 Reta: não recomendamos para costura com elasticidade;
- 3 - Não recomendamos a utilização de ponto 504 (overlock 3 fios) para costuras de fechamento ENTRE PERNAS que exijam muita tensão;
- 4 - O ponto 401 Ponto corrente: somente para costuras de rebatimento de elástico;
- 5 - O ponto 401 Ponto corrente: não recomendamos para costura com elasticidade;
- 6 - É de extrema importância a utilização das pontas das agulhas indicadas;
- 7 - Recomendamos a confecção de uma peça piloto (protótipo) e a realização de uma verificação da integridade das costuras antes do início da produção do artigo.

| Máquina | Tipo de Ponto | Agulha - Nm | Linha - Composição | | Pontos/cm (mínimo) |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------|---|--------------------|
| | | | Agulha: | Looper: | |
| Reta | 301 | | Agulha: | | |
| | | | Looper: | | |
| Overlock (3 fios) | 504 | FFG/SES 70 Ponta bola fina | Agulha: | Fio 24 a 26 tex 100% poliéster | 6.0 |
| | | | Looper: | Fio 24 a 26 tex 100% poliéster ou texturizado | |
| Overlock (4 fios) | 514 | FFG/SES 70 Ponta bola fina | Agulha: | Fio 24 a 26 tex 100% poliéster | 5.0 a 5.5 |
| | | | Looper: | Fio 24 a 26 tex 100% poliéster ou texturizado | |
| Cobertura (Galoneira) | 406 407 602 605 | FFG/SES 70 Ponta bola fina | Agulha: | Fio 24 a 26 tex 100% poliéster | 4.5 a 5.0 |
| | | | Looper: | Fio 24 a 26 tex 100% poliéster ou texturizado | |
| Ponto corrente | 401 | | Agulha: | | |
| | | | Looper: | | |
| Interlock | 516 (401,504) | | Agulha: | | |
| | | | Looper: | | |

- Em tecidos de malha usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro)
- Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário trocá-las.
- Algumas vezes a máquina pode estar fora de regulagem, o que permite o contato entre metais causando danos à ponta da agulha. Reajustar se for necessário.
- Barra de agulha fora da altura especificada pelo fabricante da máquina ou chapa da agulha com furo muito largo ou estreito, podem provocar furos de agulha.
- Verificar presença de arestas afiadas na chapa de agulha, impelente e calcador, que possam provocar corte do tecido durante a costura
- Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

Recomendações Gerais

- * Materiais com elastano devem ser enfiados para descansar por 48 horas.
 - * No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
 - * Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
 - * Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- * Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
 - * Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
 - * Desenrole o tecido de maneira branda
 - * Preserve as etiquetas do fornecedor
 - * Preserve a embalagem protetora até o final da peça
 - * Mantenha cores claras e escuras separadas
 - * Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0**47) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA