



Moletom Zoe II

Código

30.M003.00021

NCM


60062200

Padrão	Tolerância
Largura (mt):	1,96 +/- 2 cm
Gramatura (g/m ²):	290 +/- 5%
Rendimento (m/lg):	1,76 -
Alt. Dimensional:	
Comprimento:	-8% +/- 2 cm
Largura:	-8% +/- 2 cm
Torção Máxima:	5% -

Composição

60% Poliéster, 40% Algodão

Simbologia



Recomendações Adicionais

- 1 - O ponto (504) Overlock não é indicado pela possibilidade de abertura das costuras entre pernas e braços;
- 2 - O ponto (301) Reta : somete para pespontos, bolsos e acabamentos;
- 3 - O ponto(401) Ponto corrente: Somente para costura de frisos e rebatimento de elástico.

Máquina	Tipo de Ponto	Agulha - Nm	Linha - Composição	Pontos/cm (mínimo)
Reta	301	FG/SUK 70 (ponta bola média)	Agulha: 26 a 30 tex, 100% poliéster ou mista poliéster / algodão	4,5
			Bobina 26 a 30 tex, 100% poliéster ou mista poliéster / algodão	
Overlock (4 fios)	514	FG/SUK 70 (ponta bola média)	Agulha: 26 a 30 tex, 100% poliéster ou mista poliéster / algodão	4,5
			Looper: 26 a 30 tex, 100% poliéster ou mista poliéster / algodão	
Cobertura (Galoneira)	406, 407, 602, 605	FG/SUK 70 (ponta bola média)	Agulha: 26 a 30 tex, 100% poliéster ou mista poliéster / algodão	4,0
			Looper: 26 a 30 tex, 100% poliéster ou mista poliéster / algodão	
Ponto Corrente	401	FG/SUK 70 (ponta bola média)	Agulha: 26 a 30 tex, 100% poliéster ou mista poliéster / algodão	4,0
			Looper: 26 a 30 tex, 100% poliéster ou mista poliéster / algodão	
Interlock	516 (401,504)	FG/SUK 70 (ponta bola média)	Agulha: 26 a 30 tex, 100% poliéster ou mista poliéster / algodão	4,5
			Looper: 26 a 30 tex, 100% poliéster ou mista poliéster / algodão	

- Em tecidos de malha usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro)
- Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário trocá-las.
- Algumas vezes a máquina pode estar fora de regulagem, o que permite o contato entre metais causando danos à ponta da agulha. Reajustar se for necessário.
- Barra de agulha fora da altura especificada pelo fabricante da máquina ou chapa da agulha com furo muito largo ou estreito, podem provocar furos de agulha.
- Verificar presença de arestas afiadas na chapa de agulha, impelem-te e calcador, que possam provocar corte do tecido durante a costura
- Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

Recomendações Gerais

- * Materiais com elastano devem ser enfiados para descansar por 48 horas.
- * No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
- * Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
- * Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- * Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
- * Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
- * Desenrole o tecido de maneira branda
- * Preserve as etiquetas do fornecedor
- * Preserve a embalagem protetora até o final da peça
- * Mantenha cores claras e escuras separadas
- * Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0**47) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA