



Suplex Gappy D

Código
30.M006.00004

NCA
M A L H A S

	NCM	
	Padrão	Tolerância
Largura (mt):	1,65	+/- 2 cm
Gramatura (g/m ²):	330	+/- 5%
Rendimento (m/lg):	1,84	-
Solidez a Úmido:	4	
Comprimento:	-7%	+/- 2 cm
Largura:	-6%	+/- 2 cm
Torção Máxima:	5%	-

Composição
85% Poliamida, 15% Elastano

Simbologia



Recomendações Adicionais

- 1 - O ponto 301 Reta: para aplicação de bolso e pesponto
- 2 - O ponto 301 Reta: não recomendamos para costura com elasticidade.
- 3 - O ponto 401 Ponto corrente: somente para costuras de rebatimento de elástico.
- 4 - O ponto 401 Ponto corrente: não recomendamos para costura com elasticidade.
- 5 - O ponto 514 Overlock 4 fios: indicado para fechamento.
- 6 - O ponto 504 Overlock 3 fios: indicado para chuclear
- 7 - É de extrema importância a utilização das pontas das agulhas indicadas
- 8 - Recomendamos a confecção de uma peça piloto (protótipo) e a realização de uma verificação da integridade das costuras antes do início da produção do artigo.

Máquina	Tipo de Ponto	Aguilha - Nm	Linha - Composição	Pontos/cm (mínimo)
Reta	301		Aguilha:	
			Bobina:	
Overlock (3 fios)	504	FG/SUK ponta bola média 65	Aguilha: 21 a 24 tex, 100% poliéster	5.5 a 6.0
			Looper: 21 a 24 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Overlock (4 fios)	514	FG/SUK ponta bola média 65	Aguilha: 21 a 24 tex, 100% poliéster	5.0 a 5.5.
			Looper: 21 a 24 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Cobertura (Galoneira)	406 407 602 605	FG/SUK ponta bola média 65	Aguilha: 21 a 24 tex, 100% poliéster	4.5 a 5.0
Ponto corrente	401	FG/SUK ponta bola média 65	Looper: 21 a 24 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	4.5 a 5.0
			Aguilha: 21 a 24 tex, 100% poliéster	
Interlock	516 (401,504)		Looper: 21 a 24 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	

- Em tecidos de malha usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro)
- Inspecionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário trocá-las.
- Algumas vezes a máquina pode estar fora de regulagem, o que permite o contato entre metais causando danos à ponta da agulha. Reajustar se for necessário.
- Barra de agulha fora da altura especificada pelo fabricante da máquina ou chapa da agulha com furo muito largo ou estreito, podem provocar furos de agulha.
- Verificar presença de arestas afiadas na chapa de agulha, impelente e calcador, que possam provocar corte do tecido durante a costura
- Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

Recomendações Gerais

- * Materiais com elastano devem ser enfraldados para descansar por 48 horas.
- * No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
- * Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
- * Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- * Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
- * Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
 - * Desenrole o tecido de maneira branda
 - * Preserve as etiquetas do fornecedor
- * Preserve a embalagem protetora até o final da peça
- * Mantenha cores claras e escuras separadas
- * Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0**47) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA

segunda-feira, maio 30, 2022



NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (047) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939**

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA

E-mail: qualidade3@ncamalhas.com.br

Código - Produto: **2539 - Suplex Gappy**

Cor Amostra: **Mescla Dark**

Composição: **85% Poliamida, 15% Elastano**

Testes solicitados:

Simbologia de conservação - Norma ABNT NBR NM ISO 3758/13

Teste de costurabilidade - Procedimento Interno Lafite



Jefferson de Souza
Qualidade

qualidade3@ncamalhas.com.br

Fone: +55 47 3354.0199

Rua Antônio Fischer, 101 - Centro

Guabiruba - Santa Catarina