



M A L H A S

Largura (mt):

Gramatura (g/m²):

Rendimento (m/lg):

Solidez a Úmido:

Comprimento:

Largura:

Torção Máxima:

Ribana Wash Média

Código
30.M009.00043

NCM

60062200

Padrão Tolerância

0,85 +/- 2 cm

230 +/- 5%

2,56 -

5

-5% +/- 2 cm

-4% +/- 2 cm

4% -

Composição

100% Algodão

Simbologia



Recomendações Adicionais

- 1 - Recomendamos o cuidado com a pressão do pé calcador
- 2 - O ponto 301 Reta: para aplicação de bolso e pesponto.
- 3 - O ponto 301 Reta: não recomendamos para costura com elasticidade
- 4 - Não recomendamos a utilização de ponto 504 overlock 3 fios para costuras de fechamento, pela possibilidade de abertura das costuras. Se mesmo assim estas costuras forem utilizadas, fazer a verificação, assegurando que não haja abertura das mesmas.
- 4 - O ponto 401 Ponto corrente: somente para costuras de rebatimento de elástico.
- 5 - O ponto 401 Ponto corrente: não recomendamos para costura com elasticidade.
- 6 - Recomendamos a confecção de uma peça piloto (protótipo) e a realização de uma verificação da integridade das costuras antes do início da produção do artigo.
- 7 - É de extrema importância a utilização das pontas das agulhas indicadas

Máquina	Tipo de Ponto	Agulha - Nm	Linha - Composição		Pontos/cm (mínimo)
			Agulha:	Bobina:	
Reta	301		Agulha:		
			Bobina:		
erlock(3 fios)	504	FFG/SES Ponta bola fina 65	Agulha:	21 a 24 tex, 100% poliéster	6.0 a 6.5
			Looper:	21 a 24 tex, 100% poliéster	
Overlock (4 fios)	514	FFG/SES Ponta bola fina 65	Agulha:	21 a 24 tex, 100% poliéster	6.0 a 6.5
			Looper:	21 a 24 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Cobertura (Galoneira)	406 407 602 605	FFG/SES Ponta bola fina 65	Agulha:	21 a 24 tex, 100% poliéster	5.0 a 5.5
			Looper:	21 a 24 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Ponto corrente	401	FFG/SES Ponta bola fina 65	Agulha:	21 a 24 tex, 100% poliéster	5.0 a 5.5
			Looper:	21 a 24 tex, 100% poliéster ou fio texturizado	
Interlock	516 (401.504)		Agulha:		
			Looper:		

- Em tecidos de malha usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro)
- Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário trocá-las.
- Algumas vezes a máquina pode estar fora de regulagem, o que permite o contato entre metais causando danos à ponta da agulha. Reajustar se for necessário.
- Barra de agulha fora da altura especificada pelo fabricante da máquina ou chapa da agulha com furo muito largo ou estreito, podem provocar furos de agulha.
- Verificar presença de arestas afiadas na chapa de agulha, impelente e calcador, que possam provocar corte do tecido durante a costura
- Usar o mínimo de pressão no calcador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

Recomendações Gerais

- * Materiais com elastano devem ser enfiados para descansar por 48 horas.
- * No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
- * Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
- * Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- * Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
- * Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
- * Desenrole o tecido de maneira branda
- * Preserve as etiquetas do fornecedor
- * Preserve a embalagem protetora até o final da peça
- * Mantenha cores claras e escuras separadas
- * Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0**47) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA

Data: 14/08/2021



NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (047) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939**

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA

E-mail: qualidade3@ncamalhas.com.br

Código - Produto: **2501 - Ribana Wash Média**

Cor Amostra: **Pt**

Composição: **100% Algodão**

Testes solicitados:

Simbologia de conservação - Norma ABNT NBR NM ISO 3758/13

Teste de costurabilidade - Procedimento Interno Lafite



Jefferson de Souza
Qualidade

qualidade3@ncamalhas.com.br

Fone: +55 47 3354.0199
Rua Antônio Fischer, 101 - Centro
Guabiruba - Santa Catarina