



Malha FluFy

Código
30.M018.00167

NCM
60063220

M A L H A S

Padrão	Tolerância
Largura (mt):	1,60 +/- 2 cm
Gramatura (g/m ²):	270 +/- 5%
Rendimento (m/lg):	2,31 -
Solidez a Úmido:	4
Comprimento:	-5% +/- 2 cm
Largura:	-5% +/- 2 cm
Torção Máxima:	5% -

Composição
100% Poliéster

Simbologia



Recomendações Adicionais

- 1 - A utilização do ponto 504 overlock 3 fios está sujeita a abertura em fechamentos de entrepernas e cavas, onde gera maior atrito. Se mesmo assim estas costuras forem utilizadas, fazer a verificação, assegurando que problema não ocorra.
- 2 - É de extrema importância a utilização das pontas das agulhas indicadas
- 3 - Verifique periodicamente o estado das agulhas e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário
- 4 - Recomendamos a confecção de uma peça piloto (protótipo) e a realização de uma verificação da integridade das costuras antes do início da produção do artigo.

Máquina	Tipo de Ponto	Agulha - Nm	Linha - Composição		Pontos/cm (mínimo)
Reta	301		Agulha:	-	-
			Bobina:	-	
Overlock (3 fios)	504	FFG/SES Ponta bola fina 75	Agulha:	24 a 26 Tex 100% Poliéster	5.5 a 6.0
			Looper:	24 a 26 Tex, 100% Poliéster ou Fio texturizado	
Overlock (4 fios)	514	FFG/SES Ponta bola fina 75	Agulha:	24 a 26 Tex 100% Poliéster	5.5 a 6.0
			Looper:	24 a 26 Tex, 100% Poliéster ou Fio texturizado	
Cobertura (Galoneira)	406 407 602 605	FFG/SES Ponta bola fina 75	Agulha:	24 a 26 Tex 100% Poliéster	5.5 a 6.0
			Looper:	24 a 26 Tex, 100% Poliéster ou Fio texturizado	
Ponto corrente	401		Agulha:	-	-
			Looper:	-	
Interlock	516 (401,504)		Agulha:	-	-
			Looper:	-	

- Em tecidos de malha usar agulhas ponta bola (SES / FFG PONTA BOLA FINA OU SUK / FG PONTA BOLA MÉDIA).
- A agulha deve ser a mais fina possível (diâmetro)
- Inspeccionar as agulhas em intervalos regulares e se as mesmas mostrarem sinais de ponta cortante ou áspera é necessário trocá-las.
- Algumas vezes a máquina pode estar fora de regulagem, o que permite o contato entre metais causando danos à ponta da agulha. Reajustar se for necessário.
- Barra de agulha fora da altura especificada pelo fabricante da máquina ou chapa da agulha com furo muito largo ou estreito, podem provocar furos de agulha.
- Verificar presença de arestas afiadas na chapa de agulha, impelente e calçador, que possam provocar corte do tecido durante a costura
- Usar o mínimo de pressão no calçador, de forma que os fios do tecido possam deslizar quando a agulha penetra no tecido.
- Utilizar óleo de silicone nos depósitos da máquina ajudará a reduzir a fricção entre linha, agulha e tecido.
- Reduzir a velocidade da máquina até uma velocidade aceitável, isto minimizará o rompimento da linha devido ao aquecimento da agulha.
- Evitar qualquer estiramento do tecido durante as costuras.

Recomendações Gerais

- * Materiais com elastano devem ser enfiados para descansar por 48 horas.
 - * No ato do recebimento conferir o estado da mercadoria.
 - * Não armazenar rolos de forma cruzada (fogueira).
 - * Ao manusear, não deixe que os rolos batam as pontas.
- * Confira se os rolos pertencem todos do mesmo lote, evitando misturar lotes no processo.
 - * Evite deixar em exposição excessiva de luz, seja artificial ou natural
 - * Desenrole o tecido de maneira branda
 - * Preserve as etiquetas do fornecedor
 - * Preserve a embalagem protetora até o final da peça
 - * Mantenha cores claras e escuras separadas
 - * Seguir orientações de lavagem conforme simbologia.

NCA TÊXTIL LTDA.

Rua: Antônio Fischer, 101 – Bairro Centro

Fone: (0**47) 354-0199 / Fax: (0**47) 354-0939

CEP 88360-000 - GUABIRUBA - SANTA CATARINA